

# ECO SWAN II

(에코 스완 II)

## 제품 소개

에코 스완 II 는 이액형 수용성 에폭시 도료로서 방청성, 부착성 등이 우수하며, 용제를 함유하고 있지 않기 때문에 VOC 함량이 낮고 용제 냄새가 거의 없습니다. 본 도료는 엔진룸, 철구조물 내부용으로 적합합니다.

## 제품 정보

성상	수용성 에폭시 도료					
용도	엔진룸, 내부 철 구조물 등					
수지분류	수용성 에폭시 수지					
혼합비	주제 : 경화제 = 90 : 10 (부피비)					
색상	백색, 녹색, 회색					
인화점	주제 : -, 경화제 : -					
부피고형분	50%± 2 (시험방법 : ISO-3233)					
VOC	50 g/l (대기환경보전법 시행규칙)					
이론도포율	5.0 m <sup>2</sup> /l [0.2 l/m <sup>2</sup> ] 기준 건도막 100μm					
습도막	150 - 300 μm					
건도막	75 - 150 μm					
건조시간 (기준 건도막 100μm)	온도	5℃	10℃	20℃	30℃	
	표면 건조	4 시간	3 시간	2 시간	1 시간	
	고화 건조	13 시간	11 시간	9 시간	7 시간	
재도장 간격 (기준 건도막 100μm)	최소	13 시간	11 시간	9 시간	7 시간	
	최대	-	-	-	-	
신나	청수					
도장방법	에어리스 스프레이, 붓, 롤러					
도장조건	온도 : 최소 5℃ 습도 : 최대 80 % R.H. 에어리스 스프레이 사용 경우 ; 팁 사이즈 : GRACO 515 - 523 도료 토출압력 : 12 - 15 MPa 점도 : 5.0 - 7.0 Pa·s					
추천하도	세라본드 2000. 등					
추천상도	-					
포장	이액형					

기술 자료 (기준 건조막 100 $\mu$ m)

온도 (°C)		-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
항목											
지 축 건 조		-	-	4시간	3시간	2.5시간	2시간	1.5시간	1시간	-	-
재도장 간격	최소	-	-	13시간	11시간	10시간	9시간	8시간	7시간	-	-
	최대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고 화 건 조		-	-	13시간	11시간	10시간	9시간	8시간	7시간		
부분도장 가능시간		-	-	13시간	11시간	10시간	9시간	8시간	7시간	-	-
가 사 시 간		-	-	5시간	5시간	5시간	5시간	4시간	3시간	-	-

## 비 고 :

1. 건조와 경화는 물의 증발을 돕기 위해 통풍 및 환기가 잘되는 것이 좋습니다.
2. 도료 용기는 피막을 방지하기 위해 단아서 보관합니다.
3. 5℃미만, 40℃이상에 보관하지 않습니다.
4. 다른 수성도료를 혼합하지 않습니다.
5. 동력 교반기를 이용하여 주제를 균일해 질 때까지 교반 후, 경화제를 넣고 충분히 혼합합니다.  
이 후, 물을 적당량 넣고 균일하게 혼합합니다.
6. 모든 에폭시 코팅과 동일하게 에코 스완 II 는 에폭시 도료 특성상 자외선에 노출 시 초킹과 변색이 발생할 수 있습니다.

## 표면처리

도장될 부위의 표면은 각종 오염물질(기름, 그리스, 먼지, 스프레이 더스트 등) 및 수분이 없어야 합니다. 특정 정보 및 기타 궁금한 사항은 추고쿠 삼화 페인트 영업사무소에 문의하여 주십시오.

## 안전 예방

본 제품을 안전하게 사용하기 위해 MSDS 또는 도료 용기 상에 표시된 안전 예방조치를 준수하여야 합니다. 도료에는 인화성 물질이 포함되어 있으므로 정전기나 화염으로부터 멀리하고, 도장작업 지역에서는 금연을 하여야 합니다. 도료 혼합, 도장, 건조 시에는 적절한 보호구(보안경, 마스크, 보호의, 보호 크림 등)를 착용하여야 합니다.

만약, 피부에 도료가 묻었을 경우 미지근한 물에 비누 또는 적합한 세정제로 완전히 씻어 내야 하며, 도료가 눈에 들어갔을 경우, 물로 눈을 세정하고 즉시 의사 처방을 받아야 합니다. 도료 구입 후 개봉, 사용 또는 폐기하기 전에 자세한 설명이 필요하시다면, 당사 직원 또는 대리점에 문의하여 주십시오.

## 추가사항

본 데이터 시트상에 명시된 자료, 사양, 지침 및 권고 사항에 대한 정보는 특정 규정조건에서의 실험 결과를 설명하는 것으로서, 특정 사용목적에 위한 실제조건에서의 경우, 실험결과 때와는 다를 수 있으므로 이에 대한 보장은 하지 않습니다. 이는, 실제 사용 제품에 대한 성능은 다양한 요인에 의해 영향을 받으므로, 사용자는 제품의 특정용도에 대한 적합성 여부를 판단하여야 합니다. 따라서, 본 데이터 시트상에 명시된 조건에서의 제품 성능과는 다른 특정 환경에서의 작업성능은 보장하지 않습니다.

본 데이터시트의 내용은 제품사용자의 이해와 편의를 도모하기 위한 것으로서, 별도의 통지 없이 언제라도 변경될 수 있습니다. 당사는 제품에 대한 최신의 정확한 정보를 고객들에게 제공하는 최선의 노력을 하지만, 정보 변경에 대한 책임은 없음을 알려드립니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 데이터시트의 최신버전 여부를 확인 하시기 바랍니다.

당사는 본 데이터시트에 명시된 용도 외 다른 목적 또는 사용관련 제품의 안전성 및 성능을 보장하지 않으며, 제품 관련 판매대리점 또는 기타 다른 유통업자가 제공한 설명이나 보증사항에 대하여 책임을 지지 않습니다

더욱이, 데이터 시트에 표기된 각각의 제품들은 독극물 또는 인체에 유해한 물질들이 포함되어 있는 화학물질로 구성되어 있으므로 제품의 오용 또는 남용할 경우에 인체에 해로운 결과를 초래할 수도 있습니다. 제품을 사용하시기 전에 앞서 제품에 삽입된 MSDS(물질안전보건자료)에 있는 위험요소, 사용시 조건사항, 유해성 여부에 대해 꼼꼼히 읽어주시기 바랍니다. 당사는 이와 관련하여 발생한 사고에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

본 자료에 명시된 정보는 실험 및 현장응용에 의하여 얻어진 결과로서 품질개선 및 작업조건에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 상기 발행일로부터 실효성이 있으며, 별도의 통지 없이 개정 될 수 있습니다.