



CHUGOKU SAMHWA PAINTS, LTD.

Sheet No. : 6037B-K

발행일 : 2023년 1월

## EPICON T-800 QD (에피콘 티-800 큐디)

### 제품 소개

에피콘 티-800 큐디는 후도막형 페놀 에폭시 도료로 경도, 접착력, 내마모성과 같은 물리적 성능이 우수할 뿐만 아니라 염수, 청수, 석유제품, 원유, 알카리 및 여러 종류 산 등에 견딜 수 있는 내화학성이 우수한 제품입니다. 본 제품은 탱크내부의 보호 도장용으로 적합한 동절기용 제품으로, 에어리스 스프레이로 코트당 75-160 $\mu\text{m}$ 의 건도막을 만들 수 있습니다.

### 제품 정보

성상	후도막형 페놀 에폭시계 탱크 도료			
용도	유제품 탱크, 원유 탱크, 화학물 탱크 등.			
수지 분류	페놀 에폭시			
혼합비	주제 : 경화제 = 84 : 16 (부피비)			
색상	회색, 밝은회색, 적갈색			
인화점	주제 : 26.2 °C, 경화제 : 15.0 °C			
부피고형분	65% ± 2 (시험방법 : ISO-3233)			
VOC	359 g/l (EPA Method24), 404 g/l (대기환경보전법 시행규칙)			
이론도포율	5.20 m <sup>3</sup> /l [0.192 l/m <sup>3</sup> ] 기준 건도막 125 $\mu\text{m}$			
습도막	115 – 246 $\mu\text{m}$			
건도막	75 – 160 $\mu\text{m}$			
건조시간 (기준 건도막 125 $\mu\text{m}$ )	온도 5°C	10°C	20°C	
	표면건조 3.5 시간	2 시간	1 시간	
	고화건조 24 시간	20 시간	8 시간	
재도장간격 (기준 건도막 125 $\mu\text{m}$ )	최소 24 시간	20 시간	16 시간	
	최대 * 28 일	21 일	14 일	
	최대 ** 10 일	10 일	7 일	
가사시간	8 시간	6 시간	3 시간	
신나	에피콘 티-800 신나, 에폭시 신나 비, 에폭시 신나 디			
도장방법	에어리스 스프레이, 봇, 롤라			
도장조건	온도 : 최소 5 °C 습도 : 최대 85 % R.H 에어리스 스프레이 사용 경우 ; 팁 사이즈 : GRACO 619, 621, 623 도료 토출압력 : 14.7 – 17.7 MPa 점도 : 1.0 – 1.8 Pa·s			
추천하도	세라본드 2000, 에피콘 티-800 큐디 등			
추천상도	에피콘 티-800			
포장	이액형			

본 자료에 명기된 정보는 실험 및 현장응용에 의하여 얻어진 결과로서 품질개선 및 작업조건에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 상기 발행일로부터 실효성이 있으며, 별도의 통지 없이 개정 될 수 있습니다.

## 기술 자료 (기준 건도막 125μm)

항목	온도 (°C)	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
지 측 건 조	-	-	3.5시간	2시간	1.5시간	1시간	40분	-	-	-	-
고 화 건 조	-	-	24시간	20시간	12시간	8시간	7시간	-	-	-	-
재도장 간격	최소	-	-	24시간	20시간	17시간	16시간	15시간	-	-	-
	최대*	-	-	28일	21일	17일	14일	12일	-	-	-
	최대**	-	-	10일	10일	8일	7일	6일	-	-	-
주 수 시 간	본 도 장	-	-	20일	15일	10일	7일	6일	-	-	-
	부분도장	-	-	15일	12일	8일	6일	5일	-	-	-
임시침적 가능시간***	-	-	8일	6일	5일	4일	4일	-	-	-	-
가 사 시 간	-	-	8시간	6시간	4시간	3시간	2시간	-	-	-	-
보 존 년 한 (M)	-	-	12개월	12개월	12개월	12개월	12개월	-	-	-	-
최대 내열온도	연속적: 60°C / 비연속적: 75°C (10일이내)										

\*: 햇빛에 노출되지 않은 경우

\*\*: 외부에 노출된 경우

\*\*\*: 임시침적 가능시간은 탱크 테스트 또는 시운전을 위한 경우(최대 가능시간 : 7일)

## 비 고 :

에피콘 티-800 큐디는 에폭시 도료 특성상 자외선에 노출 시 죠킹과 변색이 발생할 수 있습니다.

## 표면처리

도장될 부위의 표면은 각종 오염물질(기름, 그리스, 먼지, 스프레이 더스트 등) 및 수분이 없어야 합니다. 특정 정보 및 기타 궁금한 사항은 츄고쿠 삼화 페인트 영업사무소에 문의하여 주십시오.

## 안전 예방

본 제품을 안전하게 사용하기 위해 MSDS 또는 도료 용기 상에 표시된 안전 예방조치를 준수하여야 합니다. 도료에는 인화성 물질이 포함되어 있으므로 정전기나 화염으로부터 멀리하고, 도장작업 지역에서는 금연을 하여야 합니다. 도료 혼합, 도장, 건조 시에는 적절한 보호구(보안경, 마스크, 보호의, 보호 크림 등)를 착용하여야 합니다.

만약, 피부에 도료가 묻었을 경우 미지근한 물에 비누 또는 적합한 세정제로 완전히 씻어 내야 하며, 도료가 눈에 들어갔을 경우, 물로 눈을 세정하고 즉시 의사 처방을 받아야 합니다. 도료 구입 후 개봉, 사용 또는 폐기하기 전에 자세한 설명이 필요하시다면, 당사 직원 또는 대리점에 문의하여 주십시오.

## 추가사항

본 데이터 시트상에 명기된 자료, 사양, 지침 및 권고 사항에 대한 정보는 특정 규정조건에서의 실험 결과를 설명하는 것으로써, 특정 사용목적을 위한 실제 조건에서의 경우, 실험결과 때와는 다를 수 있으므로 이에 대한 보장은 하지 않습니다. 이는, 실제 사용 제품에 대한 성능은 다양한 요인에 의해 영향을 받으므로, 사용자는 제품의 특정용도에 대한 적합성 여부를 판단하셔야 합니다. 따라서, 본 데이터 시트상에 명시된 조건에서의 제품 성능과는 다른 특정 환경에서의 작업성능은 보장하지 않습니다.

본 데이터시트의 내용은 제품사용자의 이해와 편의를 도모하기 위한 것으로써, 별도의 통지 없이 언제라도 변경될 수 있습니다. 당사는 제품에 대한 최신의 정확한 정보를 고객들에게 제공하는 최선의 노력을 하지만, 정보 변경에 대한 책임은 없음을 알려드립니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 데이터시트의 최신버전 여부를 확인 하시기 바랍니다.

당사는 본 데이터시트에 명시된 용도 외 다른 목적 또는 사용관련 제품의 안전성 및 성능을 보장하지 않으며, 제품 관련 판매대리점 또는 기타 다른 유통업자가 제공한 설명이나 보증사항에 대하여 책임을 지지 않습니다.

더욱이, 데이터 시트에 표기된 각각의 제품들은 독극물 또는 인체에 유해한 물질들이 포함되어 있는 화학물질로 구성되어 있으므로 제품의 오용 또는 남용할 경우에 인체에 해로운 결과를 초래할 수도 있습니다. 제품을 사용하시기 전에 앞서 제품에 삽입 된 MSDS(물질안전보건자료)에 있는 위험요소, 사용시 조건사항, 유해성 여부에 대해 꼼꼼히 읽어주시기 바랍니다. 당사는 이와 관련하여 발생된 사고에 대해서는 책임을 지지 않습니다.